

**Kőszőnyeg epoxi alapozó és tömítő bevonat.****Használata:**

Oldószermentes kétkomponensű alapozó réteg. Epoxigyantából cementbevonatok betonok kellősítéséhez, megerősítéséhez és a maradék nedvesség elzárásához a Kőszőnyeg telepítése előtt.

- alapozó a nedvszívó és nem nedvszívó alapok, repedezett és málló betonok megerősítéséhez
- kerámia-, természetes kőburkolatok, megmunkált kőből, terazza, stb. készült padlók kellősítése

Feldolgozhatóság:

| Hőmérséklet | 10°C | 20°C | 30°C |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Feldolgozhatóság ideje | 30 perc | 20 perc | 10 perc |
| Száradás időtartama | 30 óra | 24 óra | 20 óra |

Keverési arány:

| Összetevő | A | B |
|-------------|---------|---------|
| Tömegrészek | 100 | 43 |
| Súly | 0,7 kg | 0,3 kg |
| Térfogat | 0,637 l | 0,306 l |

Anyagszükséglet:

0,25-0,3 kg A+B (szükség szerint) 1 m²-re (az alap nedvszívása szerint)

Tárolás és a szavatossági idő:

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25°C hőmérséklet mellett, külön az A, B összetevőt. Garancia idő 6 hónap a gyártás időpontjától.

Csomagolás

| Csomagolás | A | B | Kiadósság |
|------------|------|---------|----------------------|
| 1 | 1 kg | 0,23 kg | kb. 5 m ² |

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai:

- Az alapnak terhelhetőnek, a felszínén száraznak, tisztának, a tapadást befolyásoló anyagoktól mentesnek kell lennie (szennyeződések, olaj, zsír, cementtej), megfelelő nyomó- és húzószilárdsággal. A nem-koherens részecskéket, ragasztó-, zsír- és festék maradványokat távolítsa el csiszolással, marással, vagy szórással. A nem nedvszívó, sima és fém alapot zsírtalanítsa majd csiszolja le. A fémeken először próbálja ki a tapadó képességet. A nem-koherens részecskéket és port alaposan porszívózza ki.
- Ha az alap megfelel a követelményeknek, a Kőszőnyeg előtt kell felvinni.

Alkalmazás:**Javasolt eszközök:**

Kis sebességű elektromos keverő, megfelelő keverőedény, mohér henger.

A felvitel módja:

Kisebb adagokban ajánlott bekeverni. Pl.: 1 csomagolás (1 kg A + 0,23 kg B)

Mindkét összetevőt kb. 3 percig keverjük a keverő edényben, majd átöntjük a műanyag kádba.

Az előkészített, megkevert kellősítő bevonatot egyenletesen vigye fel hígítatlan formában a mohér henger segítségével az alapra (egymást keresztező kétirányú mozgással) a feldolgozási idő alatt, kerülje tócsák kialakulását.

Munkabiztonság:

- Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől!
- Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.
- Szembe kerüléskor a szemet hagyja nyitva, legkevesebb 15 percig öblögesse, és forduljon orvoshoz.
- A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel.
- Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben

Fontos figyelmeztetés:

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek befolyása miatt. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a régi műszaki lap érvényét veszti.