



Háromkomponensű epoxi ragasztó.

Használata:

- Lépcső homlokzatok ragasztása az alapra.
- Élvédők, profilok ragasztása az alapra.

Feldolgozhatóság:

Hőmérséklet	10°C	20°C	30°C
Feldolgozhatóság ideje	30 perc	20 perc	10 perc
Száradás időtartama	12 óra	6 óra	2 óra

Keverési arány:

Összetevő	A	B	C
Tömeg	0,7 kg	0,3 kg	0,3 kg
Térfogat	0,637 l	0,306 l	X

Anyagszükséglet:

0,7-0,3 kg A+B+C (szükség szerint) 2 m²-re (az alap nedvszívása szerint)

Tárolás és a szavatossági idő:

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25 °C hőmérséklet mellett, külön az A, B és C összetevőt.
Garancia idő 12 hónap a gyártás időpontjától.

Csomagolás

Csomagolás	A	B	C	Kiadósság
1	0,7 kg	0,3 kg	0,3 kg	kb. 2 m ²

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai:

- Az alapnak terhelhetőnek, a felszínén száraznak, tisztának, a tapadást befolyásoló anyagoktól mentesnek kell lennie (szennyeződések,olaj, zsír, cementtej), megfelelő nyomó- és húzószilárdsággal. A nem-koherens részecskéket, ragasztó-, zsír- és festék maradványokat távolítsa el csiszolással, marással, vagy szórással. A nem nedvszívó, sima és fém alapot zsírtalanítsa majd csiszolja le. A fémeken először próbálja ki a tapadó képességet. A nem-koherens részecskéket és port alaposan porszívózza ki.
- Ha az alap megfelel a követelményeknek, a Kőszőnyeg előtt kell felvinni.

Alkalmazás:

Javasolt eszközök:

Kis sebességű elektromos keverő, megfelelő keverő edény, rozsdamentes acél simító.

A felvitel módja:

Kisebb adagokban javasoljuk kikeverni.
Pl.: 1 keverék (0,175kg A + 0,075kg B + C (szükség szerint))
Mind a három összetevőt kb. 3 percig keverjük a keverő edényben.
Az előkészített, megkevert ragasztót vigye fel egyenletesen hígítatlan.

formában rozsdamentes acél spakli segítségével az alapra a feldolgozási ideje alatt, és ragassza fel a másik darabot (lépcső homlokzatot, záró profilt, stb.).

C összetevőt (sűrítőanyag) mindkét A+B összetevőbe szükség szerinti arányban kell keverni, a ragasztó szükséges állagának megfelelően. A csomagolásban bármilyen sűrűségnek megfelelő mennyiség van, nem szükséges az egészet felhasználni.

Munkabiztonság:

- Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől!
- Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.
- Szembe kerüléskor minimum 15percig öblögesse és forduljon orvoshoz.
- A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel.
- Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben.

Fontos figyelmeztetés:

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek befolyása miatt. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a régi műszaki lap érvényét veszti.