

**Kétkomponensű epoxi bevonat a Kőszőnyeg regenerációjára és megerősítésére.****Használata:**

Oldószermentes, kétkomponensű regenerációs bevonat epoxigyantából a Kőszőnyeg regenerációjára és megerősítésére.

Feldolgozhatóság:

Hőmérséklet	10°C	20°C	30°C
Feldolgozhatóság ideje	30 perc	20 perc	10 perc
Száradás időtartama	30 óra	24 óra	20 óra

Keverési arány:

Összetevő	A	B
Tömegrészek	100	43
Súly	0,7 kg	0,3 kg
Térfogat	0,637 l	0,306 l

Anyagszükséglet:

0,3 - 0,4 kg A+B / 1 m² (az alap nedvszívása szerint)

Tárolás és a szavatossági idő:

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25°C hőmérséklet mellett. Külön az A, B összetevőt és a kavicsot. Garancia idő 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártás időpontjától.

Csomagolás

Csomagolás	A	B	Kiadósság
1	0,7 kg	0,3 kg	kb. 3 m ²

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai:

• A felszínnek száraznak, tisztának, a tapadást befolyásoló anyagoktól mentesnek kell lennie (szennyeződések,olaj, zsír,). A nem-koherens részecskéket és port alaposan porszívózza ki.

Alkalmazás:**Javasolt eszközök:**

Kis sebességű elektromos keverő, megfelelő keverőedény, mohér henger.

A felvitel módja:

Kiseb adagokban ajánlott bekeverni. Pl.: 1 csom. (0,7 kg A, 0,3 kg B). Mindkét összetevőt kb. 3 percig keverjük a keverő edényben, majd átöntjük a műanyag kádba. Az előkészített, megkevert kellősítő bevonatot egyenletesen vigye fel hígíthatlan formában a mohér henger segítségével az alapra (egymást keresztező kétirányú mozgással) a feldolgozási idő alatt. Kerülje töcsák kialakulását.

Munkabiztonság:

- Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől!
- Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.
- Szembe kerüléskor minimum 15 percig öblögesse, és forduljon orvoshoz.
- A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel.
- Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben.

Fontos figyelmeztetés:

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek befolyása miatt. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a régi műszaki lap érvényét veszti.