



Akril vízzárás. Vízálló felületréteg a Kőszőnyeg anyagainak felületkezelésére.

Használata:

A Kőszőnyeg felületek UV stabil, vízzáró felületi rétegeként használják.

Feldolgozhatóság:

Javasolt feldolgozási hőmérséklete +10 °C és 30 °C között.
Száradási idő 20 °C-on és 50 % rel. páratartalom mellett kb. 3 óra.
Járhatóság 20 °C-on és 50 % rel. páratartalom mellett kb. 12 óra.

Jellemzők:

- Kiválóan ellenáll az UV sugárzásnak
- Jó rugalmasság
- Színtelen (száradás után)
- Allergénmentes
- Viskozitás: gél

Anyagszükséglet: 0,9 kg-1,1 kg / 1 m² (az alap állapota szerint)

Tárolás és a szavatossági idő:

Fedett, száraz helyen 5-25°C hőmérséklet mellett.
Garancia idő 6 hónap a gyártás időpontjától.

Csomagolás

Min.: 1 kg-tól
Max.: igény szerint

Alkalmazás:

Javasolt eszközök:

Gumi simító.

Használt szerszámok tisztítása:

Közvetlen használat után a szerszámokat vízzel le lehet tisztítani.

A felvitel módja:

- Gumi simítóval.
- A kellő vastagságban, folyamatosan vigye fel.
- Az alap állapotától függően egy második réteg felvitele is szükséges lehet. A második réteget a következő napon vigye fel.

Munkabiztonság:

- Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől!
- Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.
- Szembe kerüléskor legkevesebb 15 percig öblögesse, és forduljon orvoshoz.
- A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel.
- Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben.

A tökéletes rendszerét:

- Kőszőnyeg Alapozó P02
- Kőszőnyeg Exclusive
- Vízállóréteg Seal S01

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni, a tulajdonságok és időértékek befolyása miatt. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba munkatársainkkal. Új műszaki adatlap példányát követően a régi műszaki lap érvényét veszti.